

CERA TAPI BALSAM - Datasheet

Stap 1:

Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking aangezien het oplosmiddel verdampt. De droge waslaag is onschadelijk voor de gezondheid

Door behandeling met CERA TAPI BALSAM wordt de afwerking waterafstotend maakt. De was biedt bescherming tegen zuren en mogelijke vervuiling kan gemakkelijker worden verwijderd. Het oppervlak wordt antistatisch en trekt niet langer stof aan, maar blijft nog steeds open voor diffusie. De Cera Tapi Balsam was transparant: wordt heel dun aangebracht met een Venetiaanse spaan (844/i Stucco Venetie - 803 Marmorino). De waslaag moet erg dun zijn. Na een droogtijd van 30-60 minuten kan het polijsten worden uitgevoerd met een spaan (844/i bij Stucco Venetie, Marmorino kan met 803) of een microvezel doek. Een polijstmachine kan ook worden gebruikt voor grote oppervlakken.

Stap 2:

Twee tot drie lagen maken de wand bijna waterdicht of voor de oppervlakten worden op hoge glans gepolijst, maar de afwerking blijft nog steeds open voor diffusie. De tussentijdse droogtijd tussen de lagen moet 60 tot maximaal 8 uur voor Cera Tapi Balsam. Voor extra hoogglans of hydrofobe behandeling kan ook nog de Sapone Venetie gebruikt worden.

Overige toepassingen:

Als nodig voor onderhoud kan naar een aantal maanden of jaren een extra beschermlaag worden aangebracht (op een schone basis: dus vrij van stof, vuil en dergelijks).

Andere toepassingsgebieden: De balsem is ook geschikt voor het opruimen van houten meubels.

TECHNISCHE GEGEVENS

<i>Finish:</i>	Als optimale oppervlakte bescherming
<i>Toepassing:</i>	Kalkpleister o.i.d., hout
<i>Tinten:</i>	Transparant
	Gripbestendig na ongeveer 60 min
	Volledig uitgehard na ongeveer 24 uur
<i>Drogen:</i>	Overschilderbaar vanaf 60 min.
	Belastbaar na ca. 72 uur
	Hoe meer vers behandelde grond in de eerste paar dagen wordt beschermd, hoe langer de levensduur.
<i>Verbruik:</i>	Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak (ca. 20-50 ml / m ² per laag)
<i>Specificaties:</i>	P210, P24, P301, P310, P303, P361, P353
<i>Gereedschap reinigen:</i>	Warm water en zeep
<i>Houdbaarheid:</i>	Bij normale temperaturen in gesloten originele containers minimaal 5 jaar

Soortelijk gewicht:
ca. 0,8 kg / l

Veiligheidsinstructies:

Bevat C9-12 isoalkanen.

H226 vloeistof en damp zijn ontvlambaar.

H304 kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H413 kan schadelijk zijn voor het waterleven met langdurige effecten.

onderdeel van: STUCADOORSBEDRIJF MERTENS

stukadoors & bouwstoffen.nl

afwerkmateriaal op hoog niveau