

CERATA LUCIDO - Datasheet

(geldt ook voor CERATA AUREO, RAMATO, PERMUTATIO, ARGENTARIUS RISPLENDERE & VULCANICO)

Stap 1:

Door behandeling met Cerata Lucido wordt de afwerking waterafstotend maakt. De was biedt bescherming tegen zuren en mogelijke vervuiling kan gemakkelijker worden verwijderd. Het oppervlak wordt antistatisch en trekt niet langer stof aan, maar blijft nog steeds open voor diffusie. De Cerata Lucido was transparant: (of de Cera Tapi Balsam) wordt heel dun aangebracht met een Venetiaanse spaan (844/i Stucco Venetie - 803 Marmorino). De waslaag moet erg dun zijn. Na een droogtijd van 30 minuten of minder kan het polijsten worden uitgevoerd met een spaan (844/i bij Stucco Venetie, Marmorino kan met 803) of een microvezel doek. Een polijstmachine kan ook worden gebruikt voor grote oppervlakken.

Cerata Lucido was met mica pigmenten (zoals Cerata Ramato, Aureo, Permutatio, Argentarius Risplendere en Vulcanico): dun aanbrengen met een Venetiaanse spaan of met een schilderspons en vervolgens polijsten tot een hoogglans met een microvezel doek of een polijstmachine.

Stap 2:

Twee tot drie lagen maken de wand bijna waterdicht, maar de afwerking blijft nog steeds open voor diffusie. De tussentijdse droogtijd tussen de lagen moet 30-60 minuten bedragen voor Cerata lucido, en maximaal 8 uur voor Cera Tapi Balsam. Voor extra hoogglans of hydrofobe behandeling wordt de Sapone Venetie gebruikt: zoals hier omschreven.

Overige toepassingen:

Als nodig voor onderhoud kan na een aantal maanden of jaren een extra beschermlaag worden aangebracht (op een schone basis: dus vrij van stof, vuil en dergelijks).

Andere toepassingsgebieden: Als leer zeep voor reinigen van schoeisel en leren meubelen (proef aan een niet zichtbare plek voornemen). Voor het polijsten en invetten bijv. zacht hout van oud meubilair en houtbekledingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Finish: Als optimale oppervlakte bescherming

Toepassing: Kalkpleister o.i.d., hout, leer

Tinten: Transparant

Gripbestendig na ongeveer 30 min

Volledig uitgehaard na ongeveer 24 uur

Drogen: Overschilderbaar vanaf 30 min.

Belastbaar na ca. 72 uur

Hoe meer vers behandelde grond in de eerste paar dagen wordt beschermd, hoe langer de levensduur.

Verbruik: Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak (ca. 30 ml / m² per laag) 1 liter voldoende voor 30 m²

Specificaties: Geen zelfs ontsteking

Verdunning: CERATA LUCIDO kan m. 100-200% water verdunt worden

Gereedschap reinigen: Warm water en zeep

Houdbaarheid: Bij normale temperaturen in gesloten originele containers minimaal 12 maanden