

## SAPONE VENETIE - Datasheet

# Instructies voor Sapone Venetie

Een natoon zeep gemaakt voornamelijk van de olijboom, ter bescherming van kalkoppervlakken (zoals Stucco Venetie of Marmorino ) buitenshuis, binnenshuis voor natte ruimtes en ook voor het reinigen en polijsten van gladde kalksteenoppervlakken.

Vrij van conserveermiddelen  
Zeer zuinig en zonder schuimvorming  
Bijwerken met een voedend effect  
Opgelost in gedemineraliseerd water  
100% biologisch afbreekbaar  
Zonder parfum  
Biologisch afbreekbaar  
Basis: zuiver plantaardig  
In gedemineraliseerd water opgelost  
Verbeterd de kleurdiepte

### Wandreiniging:

Met een oplossing van lauw water en zeep, 1 lepel zeep in 2,5 liter Water. Vuil wordt weggewassen met een spons en vervolgens gepolijst met een microvezeldoek.

### Polijsten van kalk oppervlakken:

Nadat de kalklaag is verdicht, laat het oppervlak ongeveer 2 - 4 uur drogen, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en het oppervlak. Sapone Venetie wordt vervolgens dun aangebracht met een Venetiaanse spaan 844/i, overtollig materiaal verwijderen. Herhaal de taak meerdere keren.

De zeep wordt door de kalk in de capillaire poriën gedrukt, reageert met de kalk en er wordt kalkzeep gevormd. Deze beschermende laag laat het vocht afrollen en stof hecht niet.

Voor het waterdicht maken wordt deze procedure zo vaak herhaald tot dat het materiaal geen vocht meer kan opnemen. Het beste is der gang met verdunning aan te brengen. (bijvoorbeeld 40ml zeep: 100ml water). De cijfers zijn gebaseerd op ervaring, die kan verschillen, afhankelijk van de oppervlaktestructuur

Voor een echt hoogglans resultaat, de spaan verwarmen tot ca. 60 ° C met een strijkijzer of met een hete lucht gereedschap. De verwarming moet meerdere keren worden herhaald. Deze hete spaan wordt in een zeer vlakke hoek over het oppervlak getrokken en opnieuw schoongemaakt met een doek. Daarna kan het oppervlak nog steeds worden gereinigd met een microvezeldoek gepolijst zijn.

### Voor buitenshuis gebruikt:

Laat de laatste applicatie Stucco Venetie of Marmorino 2 uur intrekken, breng vervolgens de Sapone Venetie aan met een Venetiaanse spaan en verwijder het overtollige. Kalkzeep wordt gevormd op de verse kalk. Deze dunne laag maakt de afwerking waterafstotend en beschermt zo tegen zure regen, die anders de kalk in gips omzet en vernietigt. Polijsten wordt uitgevoerd met een spaan of met een microvezeldoek.

## Toevoeging voor Stucco Venetie:

Om pasta voor de laatste laag Stucco Venetie soepeler te maken en voor een gemakkelijker verwerking, worden 5% Sapone Venetie toegevoegd en goed gemengd. Het materiaal wordt gladder en rolt niet uit tijdens het comprimeren tot glans

## TECHNISCHE GEGEVENS

Finish:	Als optimale oppervlakte bescherming
Toepassing:	Kalkpleister o.i.d.
Tinten:	Transparant
	Gripbestendig na ongeveer 60 min
	Volledig uitgehard na ongeveer 24 uur
Drogen:	Overschilderbaar vanaf 30 min.
	Belastbaar na ca. 72 uur
	Hoe meer vers behandelde grond in de eerste paar dagen wordt beschermd, hoe langer de levensduur.
Verbruik:	Afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak (ca. 20-50 ml / m <sup>2</sup> per laag )
Gereedschap reinigen:	Warm water en zeep
Houdbaarheid:	Bij normale temperaturen in gesloten originele containers minimaal 5 jaar

onderdeel van: STUCADOORSBEDRIJF MERTENS

*stukadoors & bouwstoffen.nl*

afwerkmateriaal op hoog niveau